

| Wariant rdzenia | Przewodność cieplna λ | Zakres grubości | Współczynnik U | Masa powierzchniowa | Dodatkowe właściwości |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| EPS F (biały) | 0,036 W/m·K | 100–250 mm | do 0,15 | ok. 11–13 kg/m ² | Ekonomiczny, lekki |
| EPS G (grafit) | 0,031 W/m·K | 100–250 mm | do 0,12 | ok. 11–13 kg/m ² | Wyższa izolacyjność |
| Wełna mineralna | 0,038 W/m·K | 100–250 mm | do 0,15 | ok. 15–25 kg/m ² | Niepalność, akustyka |